

## Полипропилен гомополимер Globalene 6102

### Преимущества:

- Отличная формуемость
- Высокая кристалличность

### Применение:

Экструзия: листы, трубы, трубочки для напитков

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	6102
Показатель текучести расплава (230 °C/2,16 кг)	D 1238	г/10 мин	1,6
Плотность	D 792	кг/м <sup>3</sup>	0.907
Предел прочности при растяжении	D 638	кг/см <sup>2</sup>	400
Относительное удлинение при растяжении	D638	%	7
Относительное удлинение при разрыве	D638	%	30
Модуль упругости при изгибе	D 790	кг/см <sup>2</sup>	22 200
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом	D 256	кг-см/см	4,0
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см <sup>2</sup> )	D648	°C	132
Твердость по Шору	D785	Шкала R	108
Усадка	D955	%	1,8

### Примечание:

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

