



## CYNPOL EVA 0218

### Этилен Винил Ацетат

Свойство	Значение	ASTM
Индекс текучести расплава (г/10 мин)	1.6	D 1238
Содержание винилацетата	18 %	PTM-39
Прочность при пределе текучести (psi)	MD 5940 TD 4390	D 638
Прочность на растяжении при разрыве (psi)	MD 3,920 TD 4,210	D 638
Удлинение при разрыве (%)	440	D 638
Модуль упругости, psi	6,960	D 790
Температура плавления	88	D -3418
Теплостойкость по Вика, °C	64	D 1525

Информация, указанная в таблице, носит исключительно информационный характер

