



SIS
Globalprene 5516
Стирол изопрен блок сополимер

Описание

Линейный блок сополимер
Триблок и диблок сополимер
Низковязкий

Применение

Клеи, герметики, адгезивы
модификация пластиков.

Свойства	Метод	Ед.	Среднее значение	Значение
Содержание стирола	D 5775	%	16	15-17
Диблок	D 5296	%	25	<30
Удельная плотность	D 792		0.93	N/A
Содержание летучих веществ	D 5668	%	0.14	≤ 0.5
Зольность	D 5667	%	0.7	0.5-1
Показатель текучести расплава (190 С/5 кг)	D 1238	г/10 мин	9	6-12
Вязкость раствора, 25 % в толуоле/25 С	D 2196	CP	1000	800-1200

Упаковка: бумажный мешок 20 кг
1000 фунтов бумажная коробка
Супер мешок 600 кг

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

