

## ЭВА SEETEC VA900

### Применение:

производство горячих адгезивов

### Характеристики марки:

SEETEC VA900 производится по технологии ExxonMobil Chemical's

Содержание винилацетата 28 %, ПТР 150 г/10 мин

Свойство	Метод измерения	Ед.	Значение
<b>Физические</b>			
Содержание ВА	LC Method	%	28
Плотность	ASTM D1505	г/см <sup>3</sup>	0.950
Индекс текучести	Test Method	г/10мин	150
<b>Механические</b>			
Прочность при растяжении в момент разрыва	ASTM D638	Кгс/см <sup>2</sup>	-
Удлинение при разрыве	ASTM D638	%	-
Твердость по Шору D	ASTM D2240	-	21
<b>Температурные</b>			
Температура плавления	LC Method	°C	67
Температура размягчения по Вика	ASTM D1525	°C	< 40C

---

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

---

