



SHANDONG SANYI INDUSTRIAL CO., LTD

Хлорированный полиэтилен

CPE 135A

Применение:

Используется в качестве модификатора ударопрочности для смесей на основе ПВХ.

Параметры:

Внешний вид	Белый порошок
Содержание хлора (%)	35±2
Белизна	≥85
Расплав (Дж/г)	≤2.0
Летучие вещества (%)	≤0.4
Сетка (0.9 мм)	≤2.0
Примеси (No/100g)	≤30
Предел прочности при растяжении (МПа)	≥8.0
Относительное удлинение (%)	≥650
Твердость по Шору (A)	≤65
Термостабильность (165°C) (мин)	≥8

