



КОСЕТАL UR304

Характеристики:

Ударопрочная марка для литья под давлением

Свойства	Стандарт	Условия испытания	Ед. измерения	Значение
Физические свойства				
Плотность	ISO 1183		г/см ³	1,34
Температура плавления	ISO 11357-1			167
Влагопоглощение, 23С / 24ч	ISO 62		%	0,25
Твердость по Роквеллу	ISO 2039-2		Шкала М	80
Усадка при формовании	ISO 294-4		%	1.6-2.0
Механические свойства				
Напряжение при растяжении (4.0 мм)	ISO 527	50 мм/мин	МПа	43
Относительное удлинение (4.0 мм)	ISO 527	50 мм /мин	%	>50
Прочность на изгиб (4.0 мм)	ISO 178	2 мм/мин	МПа	58
Модуль упругости при изгибе	ISO 178	2 мм/мин	МПа	1,650
Ударная вязкость образца по Шарпи (с надрезом)	ISO 179/1eA	23°C	Дж/м ²	21.0
Температурные свойства				
Показатель текучести расплава	ISO 1133	190 °С/2,16 кг	г/10 мин	7.8
Температура тепловой деформации 1.8 МПа	ISO 75		°С	72
Класс огнестойкости	UL 94	0,8 мм	°С	НВ

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

