



## SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LLC

### ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ для производства бутылок

Марка **BG85**

No.	Технические характеристики	ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
1	Характеристическая вязкость дл / г	$0.869 \pm 0.020$
2	Температура плавления °C	$249 \pm 2$
3	Содержание карбоксильных групп мг-экв / кг $\leq$	35
4	b значение $\leq$	2.0
5	L значение $\geq$	82.0
6	Влажность % $\leq$	0.4
7	Плотность г/см <sup>3</sup>	$1.400 \pm 0.006$
8	Содержание ацетальдегида $\leq$ DE мг/кг	1.0

