

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

### поливинилхлорид суспензионный

Наименование продукции	ПВХ смола	Дата производства			25.11.2019	
Марки продукции	SG 3					
Стандарт ГОСТ КНР	GB/T 5761-2018	Дата по проверке качества продукции			25.11.2019	
Наименование показателей	Показатели			Результат после проверки продукции		
	Выший сорт	Первый сорт	Стандарт-ный сорт			
Значение К	К 71-72			71	Выший сорт	
количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	16	30	80	12	Выший сорт	
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0.30	0.40	0.50	0.20	Выший сорт	
Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	0.45	0.42	0.40	0.50	Выший сорт	
Остаток после просева на сите с сеткой	0.25мм (меш) ≤	2.0	2.0	8.0	0.4	Выший сорт
	0.063мм (меш) ≤	95	90	85	96	Выший сорт
Количество прозрачных точек "рыбий глаз", шт /400 см <sup>3</sup> не более	20	40	90	9	Выший сорт	
Масса поглощения пластификатора, г. на 100 г. ПВХ, не менее	26	25	23	28	Выший сорт	
Белина(160°C, 10min) %	78	75	70	83	Выший сорт	
Примечание: проверенная продукция соответствует стандартам GB/T 5761-2006					Марки продукции ПВХ SG3	

