



## КОРА KN3322V0

### Характеристики марки:

ПА 66, трудногорючая марка

### Применение:

Электрокомпоненты

Свойства	Условия испытания	Стандарт	Ед. измерения	Значение
<b>Физические</b>				
Плотность	23 °С	D792	-	1.17
Усадка при формовании	23 °С	D955	%	1.2~1.7
Показатель текучести расплава		D1238	г/10 мин	
Абсорбция воды		D570	%	0.90
<b>Механические</b>				
Напряжение при растяжении, 3,2 мм	5 мм/мин	D638	МПа	80
Относительное удлинение при растяжении, 3,2 мм	5 мм/мин	D638	%	15
Прочность на изгиб, 3,2 мм	5 мм/мин	D790	МПа	132
Модуль упругости при изгибе, 3,2 мм	5 мм/мин	D790	МПа	3,200
Ударная вязкость образца по Изоду, 6,4 мм (с надрезом)	23 °С -30 °С	D256	Дж/м	50
Твердость по Роквеллу	R- шкала	D785	-	120
<b>Термические</b>				
Температура плавления	20°С/ МИН	D3418	°С	260
Температура тепловой деформации, 1,8 МПа		D648	°С	105
Коэффициент линейного теплового расширения Течение Поперечное течение		D696	10 <sup>-4</sup> м/м °С	-
Воспламеняемость 0, 8 мм		UL94	Класс Класс	V0
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.				

