

PP M1650

Полипропилен блок-сополимер

Применение: пищевые контейнеры, пластиковая посуда

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	M1650
Показатель текучести расплава (190 °C/2,16 кг)	D 1238	г/10 мин	30.0
Плотность	D 1505	г/см ³	0.9
Прочность при растяжении	D 638	МПа	36
Удлинение при разрыве	D 638	%	100
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом (23C) (-30C)	D 256	Дж/м	78 39
Модуль упругости	D790	МПа	1600
Твердость	D785	Шкала R	95
Температура размягчения под нагрузкой 4,6 кг/см ²	D648	°C	120
Температура размягчения по Вика	D1525	°C	150

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

