



MB838A

Описание: для непрозрачного ПВХ, улучшает ударопрочность и механические свойства.

Применение: листы, трубы, фитинги

Свойства	Условия	Ед. изм	Показатель	Тестовый метод
Насыпная плотность	Аэрированный	г/см ³	0,32 мин.	D 1895
Размер частиц	20 на сите	%	3 макс.	D 1921
	200 при прохождении через сито	%	20 макс.	
Летучие вещества		%	1 макс.	ISO 1625
Инородные включения	Число/10 см×10 см		3 макс.	LSY-QB-KD005
Механические свойства				
Ударная вязкость по Изоду	23 С	кДж/м ²	100 мин.	ISO 180
	0 С	кДж/м ²		
Время плавления		сек	40-60	ISO 8130-6

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны, а не минимальные. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

