



## Полиамид 6 УН3500

## SINOPEC

Параметры	Ед. Изм.	Стандарт	Значение
Плотность	г/см <sup>3</sup>	GB/T1033-1986	1.156
Влагосодержание	%	FZ-T51004-2011	<0.07
Внешний вид		FZ/T 51004-2011	гранулы белого цвета
Относительная вязкость		FZ-T51004-2011	3,35
<b>Механические</b>			
Прочность при растяжении	МПа	GB1040-92	61
Относительное удлинение	%	GB1040-92	-
Прочность при изгибе	МПа	GB9341-88	69
Модуль упругости	МПа	GB9341-88	1660
Твердость	R шкала	GB9342-88	-
Ударная вязкость с надрезом	кДж/м <sup>2</sup>	GB/T1043-93	8.3
Усадка при формовании	%		-
<b>Термические</b>			
Температура плавления	С		220-225
ПТР	С	GB/3682	13.0

