



## SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LLC

### ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ для производства бутылок

#### Марка BG802

| No. | Технические характеристики                           | ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ |
|-----|--|----------------------|
| 1   | Характеристическая вязкость дл / г                   | $0.830 \pm 0.020$    |
| 2   | Температура плавления °C                             | $248 \pm 2$          |
| 3   | Содержание карбоксильных групп<br>мг-экв / кг $\leq$ | 35                   |
| 4   | b значение $\leq$                                    | 2.0                  |
| 5   | L значение $\geq$                                    | 82.0                 |
| 6   | Влажность % $\leq$                                   | 0.4                  |
| 7   | Плотность г/см <sup>3</sup>                          | $1.400 \pm 0.006$    |
| 8   | Содержание<br>ацетальдегида $\leq$<br>DE<br>мг/кг    | 1.0                  |

