



## **SIS**

### **Globalprene 5526**

#### **Стирол изопрен блок сополимер**

#### **Описание**

Линейный блок сополимер  
Триблок и диблок сополимер  
Низковязкий

#### **Применение**

Горячие адгезивы

<b>Свойства</b>	<b>Метод</b>	<b>Ед.</b>	<b>Среднее значение</b>	<b>Значение</b>
Содержание стирола	D 5775	%	25	23-27
Диблок	D 5296	%	25	20-30
Удельная плотность	D 792		0.93	N/A
Содержание летучих веществ	D 5668	%	0.20	≤ 0.8
Зольность	D 5667	%	0.5	≤ 1
Показатель текучести расплава (190 С/5 кг)	D 1238	г/10 мин	8	6-11
Вязкость раствора, 25 % в толуоле/25 С	D 2196	сР	400	200-600

Упаковка: бумажный мешок 20 кг  
1000 фунтов бумажная коробка  
Супер мешок 600 кг

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

