



**SIS**  
**Globalprene 5516**  
**Стирол изопрен блок сополимер**

**Описание**

Линейный блок сополимер  
Триблок и диблок сополимер  
Низковязкий

**Применение**

Клеи, герметики, адгезивы  
модификация пластиков, дорожное строительство

Свойства	Метод	Ед.	Среднее значение	Значение
Содержание стирола	D 5775	%	16	15-17
Диблок	D 5296	%	25	<30
Удельная плотность	D 792		0.93	N/A
Содержание летучих веществ	D 5668	%	0.14	≤ 0.5
Зольность	D 5667	%	0.7	0.5-1
Показатель текучести расплава (190 C/5 кг)	D 1238	г/10 мин	9	6-12
Вязкость раствора, 25 % в толуоле/25 C	D 2196	CP	1000	800-1200

Упаковка: бумажный мешок 20 кг  
1000 фунтов бумажная коробка  
Супер мешок 600 кг

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

