



SIS

Globalprene 5561

Стирол изопрен блок сополимер

Описание

линейный блок сополимер
триблоксополимер
с низким содержанием стирола

Применение

Горячие адгезивы, клеи
на основе растворителей.

Свойства	Метод	Ед.	Среднее значение	Значение
Содержание стирола	D 5775	%	18	16.5-19.5
Удельная плотность	D 792		0.93	N/A
Содержание летучих веществ	D 5668	%	0.25	≤ 0.5
Зольность	D 5667	%	0.5	≤ 1
Показатель текучести расплава (190 С/5 кг)	D 1238	г/10 мин	12	7-17
Вязкость раствора, 25 % в толуоле/25 С	D 2196	сР	850	700-1100

Упаковка: бумажный мешок 20 кг
1000 фунтов бумажная коробка
Супер мешок 600 кг

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

