

Полипропилен стеклонаполненный 30 % Globalene SF7351

Преимущества:

- Отличная перерабатываемость
- Высокая прочность и теплостойкость
- Низкая усадка

Применение:

Автокомпоненты, спортивные товары

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	SF7351
Показатель текучести расплава (230 °C/2,16 кг)	D 1238	г/10 мин	5.0
Плотность	D 792	кг/м ³	1.12
Предел прочности при растяжении	D 638	кг/см ²	840
Относительное удлинение при растяжении	D638	%	3
Относительное удлинение при разрыве	D638	%	-
Модуль упругости при изгибе	D 790	кг/см ²	54 000
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом	D 256	кг-см/см	14
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см ²)	D648	°C	163
Твердость по Шору	D785	Шкала R	103
Усадка	D955	%	0,2

Примечание:

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

